

RAPPORTO DI PROVA

68512 / 2

Ricevimento campione: 30-03-06
Esecuzione prova: 28-04-06
Emissione rapporto: 28-04-06

Spett. ICF S.P.A.
VIA CASSANESE, 108
20060 VIGNATE (MI)
ITALY

Denominaz.campione: Tranciato di legno: Noce nero americano/American black walnut cod.43

Determinazione strumentale del colore EN 13721/04

Strumento utilizzato: Microflash Datacolo 4.0 (n. serie MF S/N 1634)
Illuminante D65/10 deg d/8
Specularità inclusa

Risultati:

Provinci n°	Valore tristimolo Y10 %
1	15,7
2	15,7
3	15,7
4	16,5
5	16,5
6	16,5
7	17,1
8	17,1
9	17,1
Valore medio	16,4
Scarto tipo	0,60
Coeff. variazione	3,70

Note:

- Il colore del campione in prova soddisfa i requisiti previsti dal prUNI U41.10.111.0:98
- Non è stata eseguita l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.