


rivesti menti

rivestimenti | *Leyform*



serie 200



time



serie 600



celia




ecopelle plus



vita



xtreme



lucky



ally



fenice



main line flax



climatex ultra



blazer




sumi



uruguay



pelle



rete



plastica



legno

serie 200 | categoria B

300 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~2~~
100% Polyester Trevira CS



ita


COMPOSIZIONE	100% Poliestere TREVIRA CS		
PESO	300 g/m ² 420 g/ml	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(scala dei blu): 6	EN ISO 105-B02	5/8
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	(foto standard): 5	EN ISO 12945-2	4/5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	(scala dei grigi)	EN ISO 105 - X12	4/5
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2 BS 5852 Crib 5 NF P 92 501-7 M1 DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Classe 1 CAL TB 117:2013 IMO Part 8 Upholstery		
		BS 7176 Medium Hazard	
		NF D 600013 AM 18	
		UNI 9175 Classe 1IM	
NOTE	Leggere differenze di colore tra un lotto e un altro sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	100% Polyester Trevira CS		
WEIGHT	300 g/m ² 420 g/ml	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(blue scale):	EN ISO 105-B02	5/8
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	2000 rubs	EN ISO 12945-2	4/5
FASTNESS TO RUBBING	(grey scale):	EN ISO 105 - X12	4/5
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2 BS 5852 Crib 5 NF P 92 501-7 M1 DIN 4102 Class B1 UNI 9174 Classe 1 CAL TB 117:2013 IMO Part 8 Upholstery		
		BS 7176 Medium Hazard	
		NF D 600013 AM 18	
		UNI 9175 Classe 1IM	
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

time | categoria B

350 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~1~~
50% Recycled polyester, 50% Polyester Trevira CS



ita

COMPOSIZIONE	100% Poliestere - Riciclato GRS		
PESO	350 g/m ² 490 g/ml	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(scala dei blu): 6	EN ISO 105-B02	5/8
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	(foto standard): 5	EN ISO 12945-2	4/5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	(scala dei grigi)	EN ISO 105 - X12	4/5
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1IM CAL TB 117:2013		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	100% Polyester - Recycled GRS		
WEIGHT	350 g/m ² 490 g/ml	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(blue scale):	EN ISO 105-B02	5/8
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	(standard pictures)	EN ISO 12945-2	4/5
FASTNESS TO RUBBING	(grey scale):	EN ISO 105 - X12	4/5
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium Hazard UNI 9175 Classe 1IM CAL TB 117:2013		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

serie 600 | categoria B

710 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Flextest: 100.000 / Xenotest: 6 / Flammability: 
90% Pvc / 10% Nylon backing




261



259




256



248




253




255



251



252



269




262



254



264



257



267



nero 260

ita

COMPOSIZIONE	90% Spalmato Pvc / 10% Supporto in Poliammide		
PESO	710 g/m ²	EN ISO 2286	
SPESSORE	1,05 mm	EN ISO 2286	
SOLIDITÀ DELLA TINTA	(scala dei grigi)	UNI 4818	4/5
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE	(xeno test, scala blu)	EN ISO 105-B02	4/5
SOLIDITÀ AGLI UV	(scala dei blu)	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
RESISTENZA A TRAZIONE	ordito / trama	EN ISO 1421	300/140
ALLUNGAMENTO PERC. A ROTTURA	ordito / trama	EN ISO 1421	150%/270%
RESIST. ALLA LACERAZIONE A SECCO	ordito / trama	UNI 4818 - 9	45/65
RESIST. AL DISTACCO DEL RIVESTIMENTO	dal supporto	EN ISO 2411	40
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE	bally method	EN ISO 7854	100.000
REAZIONE AL FUOCO	CL 1/IM	UNI 9175	
	BS 5852 1/2	EN 1021 1/2	
	TB 117 Section I	FMVSS 302	
	FAR 25.853	IMO RES. MSC 61(67)	
NOTE	Impermeabile, inalterabile e anallergico. Resistente ai raggi UV (eccetto col. fluorescenti), al sudore, allo strappo, alla saliva, all'urina, all'acqua salata e cloroddata. Esente da DOP e FTALATI.		

Non usare prodotti corrosivi. Aspirare e pulire con un panno asciutto. Molti capi di abbigliamento non ricevono un adeguato fissaggio del colore e tendono a scolorirsi facilmente trasferendo il colore in modo indelebile sui rivestimenti delle sedute. In questi casi Leyform declina ogni responsabilità.


eng

COMPOSITION	90% Pvc coating / 10% Nylon backing		
WEIGHT	710 g/m ²	EN ISO 2286	
THICKNESS	1,05 mm	EN ISO 2286	
COLOR FASTNESS	(grey scale)	UNI 4818	4/5
FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	(xeno test, scala blu)	EN ISO 105-B02	4/5
UV FASTNESS	(blue scale)	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
TENSILE STRENGTH	warp / weft	EN ISO 1421	300/140
PERC. ELONGATION AT BREAK	warp / weft	EN ISO 1421	150%/270%
RESISTANCE TO DRY TEAR	warp / weft	UNI 4818 - 9	45/65
RESIST. TO DETACHMENT OF THE COATING	from support	EN ISO 2411	40
RESISTANCE TO REPEATED BENDINGS	metodo bally	EN ISO 7854	100.000
FLAMMABILITY	CL 1/IM	UNI 9175	
	BS 5852 1/2	EN 1021 1/2	
	TB 117 Section I	FMVSS 302	
	FAR 25.853	IMO RES. MSC 61(67)	
NOTE	Waterproof, unalterable and hypoallergenic. Resistant to UV rays (except fluorescent colours), sweat, tear, saliva, urine, salted and chlorinated waters. Free from DOP and PHTHALATES.		

Do not use corrosive products. Vacuum cleaning, wipe with a dry cloth. Many items of clothing do not receive adequate color fastening and tend to become discolored easily, by transferring the color indelibly onto the upholstery of the seats. Leyform cannot assume any responsibility in this regard.

celia | categoria D

375 ± 5% g/m² / Martindale: 55.000 / Pilling: 3-4 / Xenotest: 4-5 / Flammability: ~~1~~
70% Recycled WO / 20% PL / 5% PA / 5% PC



ita


COMPOSIZIONE	100% Poliestere - Riciclato GRS		
PESO	375 g/m ² 540 g/ml	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4/5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	55.000
PILLING	(5.000 cicli)	EN ISO 12945-2	3/4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4
RESISTENZA ALLA CUCITURA	ordito - trama	EN ISO 13936-2	5,5/5,0 mm
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	ordito - trama	EN ISO 13937-3	30/37 N
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	BS 5852 ign. 0-1	
	TB 117:2013+2015 - Section 1		
	BS 5852 ign. 5		
	UNI 9175/1987		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	70% Recycled WO / 20% PL / 5% PA / 5% PC		
WEIGHT	375 g/m ² 540 g/ml	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4/5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	55.000
PILLING	(5.000 rubs)	EN ISO 12945-2	3/4
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4
SEAM SLIPPAGE	warp - weft	EN ISO 13936-2	5,5/5,0 mm
TEAR STRENGTH	warp - weft	EN ISO 13937-3	30/37 N
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	BS 5852 ign. 0-1	
	TB 117:2013+2015 - Section 1		
	BS 5852 ign. 5		
	UNI 9175/1987		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

ecopelle plus | categoria D

MOTTLED LOOK / 700 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Flextest: 100.000 / Traction: 1100 / Xenotest: 6 / Flammability: 
60% Pvc coating / 40% Knitted polycotton backing



ita

COMPOSIZIONE	60% PVC / 40% Supporto tela polycotton		
PESO	700 g/m ²	EN ISO 2286	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
SOLIDITÀ DELLA TINTA	(scala dei grigi)	UNI 4818-20	4-5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ordito - trama (N/5cm)	EN ISO 1421-1	750 - 350
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	ordito - trama (%)	EN ISO 1421-1	20 - 18
RESISTENZA AL DISTACCO	(N/5cm)	EN ISO 2411	40
RESISTENZA ALLE FLESSIONI	(cicli) metodo bally	EN ISO 7854	100.000
REAZIONE AL FUOCO	UNI 9175 Classe 1 IM		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	60% PVC / 40% Knitted polycotton backing		
WEIGHT	700 g/m ²	EN ISO 2286	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
FASTNESS TO RUBBING	(grey scale)	UNI 4818-20	4-5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	warp - weft (N/5cm)	EN ISO 1421-1	750 - 350
ELONGATION AT BREAK	warp - weft (%)	EN ISO 1421-1	20 - 18
COATING ADHESION	(N/5cm)	EN ISO 2411	40
RESISTANCE TO DAMAGE	(cycles) metodo bally	EN ISO 7854	100.000
FLAMMABILITY	UNI 9175 Classe 1 IM		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

vita | categoria D

850 ± 10% g/m² / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6 / Flammability: 
98% Pvc / 2% PU. Substrate: 100% Cotton



ita

COMPOSIZIONE	98% PVC / 2% Substrato in cotone		
PESO	850 g/m ²		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4 - 4
TEST A FLESSIONE	(cicli)	EN ISO 7854 - B	400.000
IMPERMEABILITÀ	test idrostatico	BS 3424 Part 26	
TEST ANTI MICROBICO	AATCC 147		
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5852 ign. 7	
	BS 7176 Medium Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	98% PVC / 2% Cotton substrate		
WEIGHT	850 g/m ²		
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 5470-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4 - 4
FLEX TEST	(cycles)	EN ISO 7854 - B	400.000
WATERPROOF	hydrostatic test	BS 3424 Part 26	
ANTI-MICROBIAL TEST	AATCC 147		
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5852 ign. 7	
	BS 7176 Medium Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

xtreme | categoria D

310 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~1~~
100% Post-consumer recycled polyester



ita


COMPOSIZIONE AMBIENTE	100% Poliestere riciclato ignifugo. Coloranti non metallici Composto da 100% poliestere riciclabile Certificato da marchio europeo Ecolabel		
PESO	310 g/m ²	434 g/lin. m	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE	(scala dei blu):	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO	bagnato e asciutto	ISO 105 - X12	4
INFIAMMABILITÀ	BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B3825 & A3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)		
PULIZIA	Lavabile a 60° C. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento		

eng

COMPOSITION ENVIRONMENTAL	100% Recycled Flame Retardant Polyest. Non metallic dyestuffs Made from 100% recycled polyester Certified to the EU Ecolabel		
WEIGHT	310 g/m ²	434 g/lin. m	
LIGHT FASTNESS	(blue scale):	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
FASTNESS TO RUBBING	wet/dry	ISO 105 - X12	4/4
FLAMMABILITY	BS EN 1021 - 1/2 BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B3825 & A3800-1 UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)		
CLEANING	Washable to 60° C. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo		

lucky | categoria D


400 ± 15 g/m² / Martindale: 200.000 / Xenotest: 4 / Flammability: 
100% High tenacity Polyester




L01




L04




L11




L13




L14



L15



L17



L21



L22

ita


COMPOSIZIONE	100% Poliestere alta tenacità		
PESO	400 g/m ²	EN12127	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/4
REAZIONE AL FUOCO	1 IM UNI 9175		
	EN 1021/1:2006	EN 1021/2:2006	
	CRIB 5		
	TB 117:2013		
	M1		
	IMO		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	100% High tenacity Polyester		
WEIGHT	400 g/m ²	EN12127	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/4
FLAMMABILITY	1 IM UNI 9175		
	EN 1021/1:2006	EN 1021/2:2006	
	CRIB 5		
	TB 117:2013		
	M1		
	IMO		
COLOUR	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

ally | categoria E

420 g/m² / Martindale: 50.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 5 / Flammability: ~~XX~~
95% Recycled PET / 5% Pes



ita

COMPOSIZIONE	95% Recycled PET / 5% Pes		
PESO	420 g/m ²		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
PILLING	(test)	EN ISO 12945-2	5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
REAZIONE AL FUOCO	UNI 9175 Classe 1 IM EN 1021/1-2 BS 5852-1 test della sigaretta BS 5852-1 test del cerino TB 117:2013 BS 5852 crib 5		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	95% Recycled PET / 5% Pes		
WEIGHT	420 g/m ²		
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
PILLING	(test)	EN ISO 12945-2	5
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
FLAMMABILITY	UNI 9175 Classe 1 IM EN 1021/1-2 BS 5852-1 cigarette test BS 5852-1 match test TB 117:2013 BS 5852 crib 5		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

fenice | categoria E

360 ± 5% g/m² / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability: ~~1~~
75% Wool / 25% Polyammide



ita

COMPOSIZIONE	75% Lana / 25% Poliammide		
PESO	500 g/mtl		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	(cicli 1-5)	EN ISO 12945-2	4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
REAZIONE AL FUOCO	UNI 9175 Classe 1 IM	UNI 9176	
	BS 5852 crib 5		
	EN 1021/1-2		
	EN 13501-1		
	Calif Bull 117		
	IMO FTP Code 2010: Part 8		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	75% Wool / 25% Polyammide		
WEIGHT	500 g/lm		
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	100.000
PILLING	(cycles 1-5)	EN ISO 12945-2	4
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
FLAMMABILITY	UNI 9175 Classe 1 IM	UNI 9176	
	BS 5852 crib 5		
	EN 1021/1-2		
	EN 13501-1		
	Calif Bull 117		
	IMO FTP Code 2010: Part 8		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

main line flax | categoria E

437 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Rubbing: 3-4 / Xenotest: 4-5 / Flammability: 
75% Virgin Wool / 25% Flax



ita


COMPOSIZIONE	75% Lana vergine / 25% Poliammide		
PESO	437 g/m ²	612 g/ml	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	3 - 4
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	EN 13501-1	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5867-2 Type B	
	BS 7176 Medium Hazard	BS 476 Part 7 Class 1	
	NF D 60-013		
	ÖNORM B 3825 & A 3800-1		
	UNI 9175 Classe 1 IM		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	75% Virgin wool / 25% Flax		
WEIGHT	437 g/m ²	612 g/lin. m	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	3 - 4
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	EN 13501-1	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 5852 ign. 5	BS 5867-2 Type B	
	BS 7176 Medium Hazard	BS 476 Part 7 Class 1	
	NF D 60-013		
	ÖNORM B 3825 & A 3800-1		
	UNI 9175 Classe 1 IM		
	IMO FTP Code - Part 8		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

climatex ultra | categoria E

437 g/ml / Martindale: 500.000 / Pilling: 4 / Xenotest: 6-7 / Flammability:
72% Pa / 16% Wo / 12% Cv



ita


COMPOSIZIONE	72 % Cradura™, PA / 16 % Lana vergine certificata / 12 % CV		
PESO	437 g/ml		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6-7
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	500.000
PILLING	(cicli 1-5)	EN ISO 12945-2	4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
ASSORBIMENTO DEL SUONO	$\alpha_w = 0,50$		
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2 BS 5852 0/1 California TB 117, Class 1		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	72 % Cradura™, PA / 16 % Certified Virgin Wool / 12 % CV		
WEIGHT	437 g/lin. m		
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	6-7
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	500.000
PILLING	(cycles 1-5)	EN ISO 12945-2	4
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4/5 - 4/5
SOUND ABSORPTION	$\alpha_w = 0,50$		
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2 BS 5852 0/1 California TB 117, Class 1		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

blazer | categoria F

460 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Xenotest: 5 / Flammability: 
100% Virgin Wool



blazer | categoria F

460 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Xenotest: 5 / Flammability: 
100% Virgin Wool



ita

COMPOSIZIONE	100% Lana vergine		
PESO	460 g/m ²	644 g/ml	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	5
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4 - 4
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	NF D 60-013		
	ÖNORM B 3825 & A 3800-1		
	IMO FTP Code - Part 8		
	optional:	BS 5852 ign. 5	
	BS 5867-2 Type B	BS 7176 Medium Hazard	
	BS 476 Part 6 Class 0	EN 13501-1	
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	100% Virgin wool		
WEIGHT	460 g/m ²	644 g/lin. m	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	5
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	50.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4 - 4
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	BS 476 Part 7 Class 1		
	NF D 60-013		
	ÖNORM B 3825 & A 3800-1		
	IMO FTP Code - Part 8		
	optional:	BS 5852 ign. 5	
	BS 5867-2 Type B	BS 7176 Medium Hazard	
	BS 476 Part 6 Class 0	EN 13501-1	
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

sumi | categoria F

350 g/m² / Martindale: 200.000 / Rubbing: 4 / Xenotest: 4-6 / Flammability: ~~XX~~
90% Wool / 10% Polyamide



ita

COMPOSIZIONE	90% Lana vergine / 10% Poliammide		
PESO	350 g/m ²	483 g/ml	
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-6
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	(cicli) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 105 - X12	4 - 4
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	NF D 60-013		
	IMO FTP Code - Part 8		
	optional:	BS 5852 ign. 5	
	BS 476 Part 6 Class 0	BS 476 Part 7 Class 1	
	BS 5867-2 Type B	BS 7176 Medium Hazard	
	EN 13501-1	IMO FTP Code - Part 7	
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	90% Virgin wool / 10% Polyamide		
WEIGHT	350 g/m ²	483 g/lin. m	
LIGHT FASTNESS	(xenotest)	EN ISO 105-B02	4-6
ABRASION RESISTANCE	(rubs) Martindale	EN ISO 12947-2	200.000
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 105 - X12	4 - 4
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2	UNI 9175 Classe 1 IM	
	BS 7176 Low Hazard		
	NF D 60-013		
	IMO FTP Code - Part 8		
	optional:	BS 5852 ign. 5	
	BS 476 Part 6 Class 0	BS 476 Part 7 Class 1	
	BS 5867-2 Type B	BS 7176 Medium Hazard	
	EN 13501-1	IMO FTP Code - Part 7	
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

pelle uruguay | *categoria P1*

Thickness 0.9 - 1.1 mm / Xenotest: 5
100% Leather



RH508



RH513



RH530



RH570



nero RH599

ita

COMPOSIZIONE	100% Pelle		
SPESSORE	0,9 - 1,1 mm		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(scala dei blu)	EN ISO 11644	5
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 11640	500 - 250
RESISTENZA ALLE FLESSIONI	(cicli)	EN ISO 5402	50.000
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE	N/cm	EN ISO 11644	2,0
CARICO DI STRAPPO	N	EN ISO 3377-1	20
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		

eng

COMPOSITION	100% Leather		
THICKNESS	0,9 - 1,1 mm		
LIGHT FASTNESS	(blue scale)	EN ISO 11644	5
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 11640	500 - 250
FLEXING ENDURANCE	(cycles)	EN ISO 5402	50.000
ADHESION TO THE FINISH	N/cm	EN ISO 11644	2,0
DETERMINATION OF TEAR LOAD	N	EN ISO 3377-1	20
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		

pelle aliseo | categoria P

Thickness 0.9 - 1.1 mm / Xenotest: 4
100% Leather






ita

COMPOSIZIONE	100% Pelle bovina europea		
SPESSORE	0,9 - 1,1 mm		
SOLIDITÀ ALLA LUCE	(scala dei blu)	EN ISO 105-B02	4
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO	secco - umido	EN ISO 11640	1000 - 250
INVECCHIAMENTO DA CALORE	(scala dei grigi)	EN ISO 17228	4
ANCORAGGIO RIFINIZIONE	N/cm ²	EN ISO 11644	3,0
REAZIONE AL FUOCO	EN 1021/1-2 BS 5852-0/1 IMO MED MSC.307 CALIFORNIA TB 117:2013		
NOTE	Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		


eng

COMPOSITION	100% European bovine leather		
THICKNESS	0,9 - 1,1 mm		
LIGHT FASTNESS	(blue scale)	EN ISO 105-B02	4
FASTNESS TO RUBBING	dry - wet	EN ISO 11640	1000 - 250
HEAT AGEING	(grey scale)	EN ISO 17228	4
FINISHING LOCKING	N/cm ²	EN ISO 11644	3,0
FLAMMABILITY	EN 1021/1-2 BS 5852-0/1 IMO MED MSC.307 TB 117:2013		
NOTE	Slight colour differences between batches must be considered within commercial tolerance		


star / active re / sprint re / wiki re / key ok




rush



cometa




origami




ilike re





laila




plastica |




greta




spot



arcade



sally




legno |

Natural Beechwood (FG) and natural Oakwood (RV), transparent painted

generale




eos



Textured lacquered paint

artika



Essenze faggio (FG) e rovere (RV) verniciato naturale

Natural Beechwood (FG) and natural Oakwood (RV), transparent painted



LEYFORM SRL

Via Pertini, 1, 31014 Colle Umberto
Treviso - Italy

www.leyform.com

info@leyform.com

ph: +39 0438 430 050



Leyform si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare la propria produzione.
Leyform reserves the right to make at any time technical changes to its products aimed at improving it.
Leyform se reserve le droit d'apporter à ses produits à chaque moment toutes modifications afin de l'améliorer.
Leyform behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen,
um diese zu verbessern.

Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy
Tel +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487
www.leyform.com
info@leyform.com

Layout, graphic design, images, postproduction, photo, text and art direction

Leyform Srl

Print
April 2024



Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy

Tel +39 0438 430050
Fax +39 0438 430487

www.leyform.com
info@leyform.com